



PLÁSTICOS DE ALTO RENDIMIENTO

DURATRON® PAI T4203 T4503

Plástico amorfo, DURATRON® T4203 PAI ofrece la mejor tenacidad y resistencia al impacto de toda la familia DURATRON® PAI. DURATRON® PAI está recomendado para piezas de precisión para equipos de alta tecnología. Además, la su buena capacidad de aislamiento eléctrico ofrece numerosas posibilidades de aplicaciones en componentes eléctricos. DURATRON® T4503 PAI y DURATRON® T4203 PAI tienen características idénticas y son complementarios en lo que se refiere a disponibilidad y formato de fabricación.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Elevada temperatura máxima de operación al aire (250 °C en continuo)
- Excelente retención de resistencia mecánica, rigidez y resistencia a la fluencia en una amplia gama de temperatura
- Excelente estabilidad dimensional hasta 260 °C
- Muy buena resistencia a los rayos UV
- Resistencia excepcional contra radiación de alta energía (rayos gamma y rayos X)
- Baja inflamabilidad inherente

APLICACIONES

- Conectores eléctricos y aislantes
- Componentes estructurales (como uniones y anillos obturadores)
- Aplicaciones de desgastes que incluyan carga de impacto y desgaste abrasivo
- Matriz estándar de piezas metálicas formadas (T4503)
- Jaulas de rodamientos



RESISTENCIA QUÍMICA



AISLAMIENTO ELÉCTRICO



RESISTENCIA AL DESGASTE



PROPIEDADES DESLIZANTES



RESISTENCIA AL IMPACTO



*uso continuo (20.000H)



PROPIEDADES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDADES	DURATRON® T4203/T4503 PAI
COLOR	-	-	AMARILLO OCRE
DENSIDAD	ISO 1183-1	g/cm ³	1.41
ABSORCIÓN DE AGUA			
TRAS 24/96H SUMERGIDO EN AGUA A 23°C ¹	ISO 62	mg	29/55
TRAS 24/96H SUMERGIDO EN AGUA A 23°C ¹	ISO 62	%	0.35/0.67
EN LA SATURACIÓN DEL AIRE A 23°C / 50% RH	-	%	2.5
EN LA SATURACIÓN DEL AGUA A 23°C	-	%	4.4
PROPIEDADES TÉRMICAS			
TEMPERATURA DE FUSIÓN (DSC, 10°C/MIN)	ISO 11357-1/-3	°C	NA
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN DE VIDRIO (DSC, 20°C/MIN) ²	ISO 11357-1/-2	°C	280
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA A 23°C	-	W/(K.m)	0.26
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA LINEAL			
VALOR MEDIO ENTRE 23-100°C	-	m/(m.K)	40 x 10 ⁻⁶
VALOR MEDIO ENTRE 23-150°C	-	m/(m.K)	40 x 10 ⁻⁶
VALOR POR ENCIMA DE 150°C	-	m/(m.K)	50 x 10 ⁻⁶
TEMPERATURA DE DEFORMACIÓN BAJO CARGA			
MÉTODO A 1.8 MPA	ISO 75-1/-2	°C	280
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EL AIRE			
PARA CORTOS PERIODOS ³	-	°C	270
CONTINUAMENTE (MÍNIMO DE 20 000H) ⁴	-	°C	250
TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERACIÓN ⁵	-	°C	-50
INFLAMABILIDAD ⁶			
"ÍNDICE DE OXÍGENO"	ISO 4589-1/-2	%	45
SEGÚN LA NORMA UL94 (1.5/3 MM DE ESPESOR)	-	-	V-0/V-0
PROPIEDADES MECÁNICAS A 23°C⁷			
PRUEBA DE TRACCIÓN ⁸			
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN EL DRENAJE/RUPTURA	ISO 527-1/-2	MPa	150/-
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN ⁹	ISO 527-1/-2	MPa	150
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN LA RUPTURA ⁹	ISO 527-1/-2	%	20
MÓDULO DE ELASTICIDAD ¹⁰	ISO 527-1/-2	MPa	4200
PRUEBA DE COMPRESIÓN ¹¹			
RESISTENCIA A 1/2/5 % DE DEFORMACIÓN NOMINAL ¹⁰	ISO 604	MPa	34/67/135
RESISTENCIA AL IMPACTO DE CHARPY SIN ENTALLE ¹²	ISO 179-1/1eU	KJ/m ²	s/ FRATURA
RESISTENCIA AL IMPACTO DE CHARPY CON ENTALLE	ISO 179-1/1eA	KJ/m ²	15
DUREZA POR BOLA DE ACERO ¹³	ISO 2039-1	N/mm ²	200
DUREZA DE ROCKWELL ¹³	ISO 2039-2	-	E 80 (M 120)
PROPIEDADES ELÉCTRICAS A 23°C			
RIGIDEZ DIELECTRICA ¹⁴	IEC 60243-1	kV/mm	24
RESISTIVIDAD VOLUMÉTRICA	IEC 60093	Ohm.cm	> 10 ¹⁶
RESISTIVIDAD SUPERFICIAL	ANSI/ESD STM 11.11	Ohm/sq.	> 10 ¹³
PERMITIVIDAD RELATIVA ε : A 100HZ	IEC 60250	-	4.2
PERMITIVIDAD RELATIVA ε : A 1MHZ	IEC 60250	-	3.9
FACTOR DE DISIPACIÓN DIELECTRICA TAN δ : A 100HZ	IEC 60250	-	0.026
FACTOR DE DISIPACIÓN DIELECTRICA TAN δ : A 1MHZ	IEC 60250	-	0.031
ÍNDICE DE SEGUIMIENTO COMPARATIVO (CTI)	IEC 60112	-	175

NOTA: 1 g/cm³ = 1000 kg/m³ ; 1 MPa = 1 N/mm² ; 1 KV/mm = 1 MV/m

(1) Según el método 1 de la ISO 62 y fabricado en discos ø 50x3 mm (2) Los valores de esta propiedad solo se atribuyen a materiales amorfos y no a semicristalinos (3) Solo para periodos de exposición cortos (algunas horas) en aplicaciones en las que sobre el material solo se aplican cargas muy bajas. (4) Temperatura a la que resiste durante un periodo mínimo de 20 000 horas. Tras este periodo de tiempo, existe una disminución de aproximadamente un 50 % en la resistencia a la tracción, comparado con el valor original. Los valores de la temperatura dados se basan en la degradación por oxidación térmica que provoca una reducción de las propiedades. Mientras tanto, la temperatura máxima de operación permitida depende, en muchos casos, principalmente de la deducción y la magnitud de los esfuerzos mecánicos a los que está sometido el material. (5) Como la resistencia al impacto disminuye con la reducción de la temperatura, la temperatura mínima de operación permitida se determina a través de la extensión de impacto al que está sometido el material. Los valores dados se basan en condiciones de impacto desfavorables y, por ello, no se pueden considerar como los límites absolutos. (6) Estas valoraciones derivan de las especificaciones técnicas de los fabricantes de las materias primas, no permitiendo determinar el comportamiento de los materiales en condiciones de fuego. No se dispone de ninguna tarjeta amarilla UL para estos formatos. (7) La mayoría de las figuras dadas por las propiedades mecánicas de los materiales extrudidos son valores medios de las pruebas realizadas a especímenes mecanizados con ø 40-60 mm. Excepto por las pruebas de dureza, los mejores especímenes se han tomado de un área entre el diámetro del centro y el exterior, con su longitud en sentido longitudinal (paralelo al sentido de la extrusión). (8) Prueba a especímenes: tipo 1b. (9) Prueba de velocidad: 5 o 50 mm/min. (10) Prueba de velocidad: 1 mm/min. (11) Prueba a especímenes: cilindros ø 8x16 mm. (12) Péndulo usado: 4J. (13) Prueba en especímenes con 10 mm de espesor. (14) Prueba en especímenes con 1 mm de espesor.

La fuerza dieléctrica de Ketron Peek 1000 (negro) Ppsu 1000 negro pueden ser considerablemente más bajos que las figuras indicadas en la tabla que indica materiales no negros. Hay que tener en cuenta que los valores de las propiedades de la compresión moldeada de las aleaciones Duratron 4503 PAI y 4501 PAI pueden ser significativamente diferentes.