




PLÁSTICOS DE ALTA PERFORMANCE

SEMITRON® ESD 520 HR

Plástico amorfo, o SEMITRON® ESD 520HR possui uma combinação de dissipação eletrostática (ESd), alta robustez e resistência ao calor. É ideal para equipamentos de teste e outros na indústria de semicondutores. A principal característica do Semitron 520HR é a capacidade única de resistir à rutura dielétrica em altas tensões (>100 V). O SEMITRON® ESD 520HR mantém o seu desempenho elétrico em toda a faixa de voltagem de 100 a 1000 V, oferecendo o desempenho mecânico necessário para se destacar em aplicações exigentes.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Permanente estatico dissipativo
- Dissipa cargas estáticas (5kV)
- Não contém nenhum pó de metal ou grafite na sua composição
- Dependendo do polímero de base, pode apresentar um desempenho térmico entre 90º e 260°C (uso contínuo)
- Combinação de dissipação eletroestática, elevada robustez e resistência ao calor
- Capacidade única de resistir à rotura dielétrica em altas tensões (> 100V)

APLICAÇÕES

- Casquilhos e interruptores para equipamentos de teste
- Suporte para componentes eletrónicos
- Fabrico e manuseamento de componentes eletrónicos sensíveis como circuitos integrados, discos rígidos e placas de circuitos
- Aplicações de manuseamento de materiais
- Componentes de impressão eletrónica de alta velocidade
- Equipamentos de reprodução



*uso contínuo (20.000H)

Todos os valores apresentados são meramente indicativos, a Polylanema Lda. não se responsabiliza pela utilização dos materiais sem consulta ao nosso departamento técnico.

PLÁSTICOS DE ALTA PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA



PROPRIEDADES	MÉTODOS DE TESTE	UNIDADES	SEMITRON® ESD 520 HR
COR	-	-	CINZA CAQUI
DENSIDADE	ISO 1183-1	g/cm ³	1.58
ABSORÇÃO DE ÁGUA			
APÓS 24/96H DE IMERSÃO EM ÁGUA A 23°C ¹	ISO 62	mg	56/110
APÓS 24/96H DE IMERSÃO EM ÁGUA A 23°C ¹	ISO 62	%	0.60/1.18
NA SATURAÇÃO DO AR A 23°C / 50% RH	-	%	2.6
NA SATURAÇÃO DA ÁGUA A 23°C	-	%	4.6
PROPRIEDADES TÉRMICAS			
TEMPERATURA DE FUSÃO (DSC, 10°C/MIN)	ISO 11357-1/-3	°C	NA
TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO DE VIDRO (DSC, 20°C/MIN) ²	ISO 11357-1/-2	°C	280
CONDUTIVIDADE TÉRMICA A 23°C	-	W/(K.m)	0.34
COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR			
VALOR MÉDIO ENTRE 23-100°C	-	m/(m.K)	35 x 10 ⁻⁶
VALOR MÉDIO ENTRE 23-150°C	-	m/(m.K)	35 x 10 ⁻⁶
VALOR ACIMA DE 150°C		m/(m.K)	40 x 10 ⁻⁶
TEMPERATURA DE DEFORMAÇÃO SOB A CARGA			
MÉTODO A 1.8 MPa	ISO 75-1/-2	°C	280
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO NO AR			
PARA CURtos PERÍODos ³	-	°C	270
CONTINUAMENTE (MÍNIMO DE 20.000H) ⁴	-	°C	250
TEMPERATURA MÍNIMA DE SERVIÇO ⁵	-	°C	-20
INFLAMABILIDADE ⁶			
"ÍNDICE DE OXIGÉNIO"	ISO 4589-1/-2	%	48
DE ACORDO COM UL94 (1.5/3MM DE ESPESSURA)	-	-	V-0/V-0
PROPRIEDADES DE MECÂNICAS A 23°C ⁷			
TESTE À TRAÇÃO ⁸			
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NO ESCOAMENTO/RUTURA	ISO 527-1/-2	MPa	NA/83
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ⁹	ISO 527-1/-2	MPa	83
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA RUTURA ⁹	ISO 527-1/-2	%	3
MÓDULO DE ELASTICIDADE ¹⁰	ISO 527-1/-2	MPa	5500
TESTE DE COMPRESSÃO ¹¹			
RESISTÊNCIA A 1/2/5% DE DEFORMAÇÃO NOMINAL ¹⁰	ISO 604	MPa	42/80/145
RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE CHARPY NÃO ENTALHADO ¹²	ISO 179-1/1eU	KJ/m ²	20
RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE CHARPY ENTALHADO	ISO 179-1/1eA	KJ/m ²	4
DUREZA POR BOLA DE AÇO ¹³	ISO 2039-1	N/mm ²	2.50
DUREZA DE ROCKWELL ¹³	ISO 2039-2	-	M 110 (E73)
PROPRIEDADES ELÉTRICAS A 23°C			
RIGIDEZ DIELÉTRICA ¹⁴	IEC 60243-1	kV/mm	-
RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA	IEC 60093	Ohm.cm	10 ¹⁰ – 10 ¹²
RESISTIVIDADE SUPERFICIAL	ANSI/ESD STM 11.11	Ohm/sq.	10 ¹⁰ – 10 ¹²
PERMITIVIDADE RELATIVA ε : A 100HZ	IEC 60250	-	-
PERMITIVIDADE RELATIVA ε : A 1MHZ	IEC 60250	-	5.8
FATOR DE DISSIPAÇÃO DIELÉTRICA TAN δ : A 100HZ	IEC 60250	-	-
FATOR DE DISSIPAÇÃO DIELÉTRICA TAN δ : A 1MHZ	IEC 60250	-	0.18
ÍNDICE DE SEGUIMENTO COMPARATIVO (CTI)	IEC 60112	-	-

NOTA: 1 g/cm³ = 1000 kg/m³ ; 1 MPa = 1 N/mm² ; 1 KV/mm = 1 MV/m

(1) De acordo com o método 1 do iso 62 e feito em discos ø 50x3 mm (2) Os valores desta propriedade são apenas atribuídos a materiais amorfos e não a semi-cristalinos (3) Só para períodos de exposição curtos (algumas horas) em aplicações onde sobre o material são aplicadas somente cargas muito baixas. (4) Temperatura a que resiste durante um período mínimo de 20.000 horas. Após este período de tempo, há um decréscimo de cerca de 50% na resistência à tração, comparado com o valor original. Os valores da temperatura dados são baseados na degradação por oxidação térmica que provoca uma redução das propriedades. No entretanto, a temperatura máxima de serviço permitível depende, em muitos casos, essencialmente da dedução e da magnitude dos esforços mecânicos a que o material é sujeito. (5) Dado que a resistência ao impacto diminui com a diminuição da temperatura, a temperatura mínima de serviço permitida é determinado pela extensão de impacto ao qual o material é sujeito. Os valores dados são baseados em condições de impacto desfavoráveis e não podem consequentemente ser considerados como sendo os limites absolutos. (6) Estas avaliações derivam das especificações técnicas dos fabricantes das matérias-primas, não permitindo determinar o comportamento dos materiais sob condições de fogo. Não dispõe de nenhum cartão amarelo ul para estes formatos. (7) A maioria das figuras dadas pelas propriedades mecânicas dos materiais extrudidos, são valores médios dos testes feitos a espécimes maquinados com ø 40-60 mm. À exceção dos testes de dureza, os melhores espécimes foram tomados de uma área entre o diâmetro do centro e o exterior, com o seu comprimento no sentido longitudinal (paralelo ao sentido da extrusão). (8) Teste a espécimes: tipo 1b. (9) Teste de velocidade: 5 ou 50 mm/min. (10) Teste de velocidade: 1 mm/min. (11) Teste a espécimes: cilindros ø 8x16 mm. (12) Pêndulo usado: 4J. (13) Teste em espécimes com 10 mm de espessura. (14) Teste em espécimes com 1 mm de espessura.

A força dielétrica do Ketron Peak 1000 (preto) Ppsu 1000 preto podem ser consideravelmente mais baixos que as figuras listadas na tabela que refere materiais não pretos. É necessário ter em conta que os valores das propriedades da compressão moldada das ligas Duratron 4503 PAI e 4501 PAI podem diferir significativamente.